

VQ-001 QUITAPINTURAS DECAPANTE EN GEL

Gel tixotrópico decapante basado en compuestos orgánicos volátiles.
Rápido y de excelente poder decapante. Aplicable a brocha. Buen rendimiento.

**E
M
P
L
E
O**

Para la eliminación de pinturas ya aplicadas y secas, de una manera cómoda y eficaz.
Usar preferentemente en superficies de madera y metálicas (hierros, galvanizados, etc.)
Sobre plásticos recomendamos un ensayo previo, para comprobar la resistencia del plástico a reblandecerse.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- **Aspecto:** Gel tixotrópico de color claro.
- **Densidad:** 1,000 ± 0,050 Kg/L.
- **Rendimiento:** Entre 3 y 5 m² por litro y mano.
- **Envases:** 500ml 1L 5Lts y 20Lts.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 2 AÑOS.

NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Inflamable. No contiene Cloruro de Metileno ni disolventes clorados. Posibilidad de efectos irreversibles. Corrosivo. Ligeramente cáustico. Producto no apto para uso doméstico ni infantil. Evitar la inhalación de sus vapores (mascarilla de carbón activo) y aplicar con ventilación y renovación de aire. No comer, ni beber, ni fumar durante la manipulación. Lavar las salpicaduras con agua. Almacenar en lugares frescos y cerrados.

A Aplicar a brocha:

Aplicar una capa abundante de **QUITAPINTURAS**, sin extender ni brochar, dejando actuar el tiempo necesario, que dependerá del tipo de pintura a decapar y de su antigüedad.

Como dato orientativo, unos 10 minutos.

Una vez reblandecida la pintura a decapar, puede eliminarse fácilmente con ayuda de una espátula. Ayudarse con paños o estopas para la eliminación de los restos.

Si fuera necesario, volver a aplicar otra capa de **QUITAPINTURAS** en las mismas condiciones anteriores.

Es posible volver a extender de nuevo los residuos sobre las partes de pinturas no eliminadas, aumentando así el rendimiento del **QUITAPINTURAS**.

Proceder al final a una limpieza general de las superficies tratadas, con disolvente: **PROADYX 9120**, **PROADYX SINTÉTICO "S"**, Gasolina, Aguarrás, etc. y asegurar bien la eliminación de todos los residuos, para garantizar la posterior adherencia de las nuevas pinturas.

Eliminar los restos con ayuda de una espátula, paños o estopas.

N

No volver a usar las brochas y útiles que se hayan usado con el **QUITAPINTURAS** para aplicación de posteriores pinturas, a menos que se hayan limpiado perfectamente y estén totalmente exentas del producto decapante.

